Requested Patent:

JP1263545A

Title:

HEAT FLUX TYPE DIFFERENTIAL SCANNING CALORIMETER:

Abstracted Patent:

JP1263545;

Publication Date:

1989-10-20;

Inventor(s):

SENDA TETSUYA:

Applicant(s):

RIGAKU KEISOKU KK;

Application Number:

JP19880090330 19880414;

Priority Number(s):

IPC Classification:

G01N25/20;

Equivalents:

ABSTRACT:

PURPOSE:To enable the accurate measurement even upto a high temperature, by a construction wherein a heat-sensitive plate is formed of an alloy of platinum and rhodium, and alloy wires formed of gold and palladium are attached in one end to a setting part for a sample and a standard sample on the heat- sensitive plate, while these two alloy wires are connected in the other end to an output detector of a differential thermocouple.

CONSTITUTION:A heat-sensitive plate 4 formed of an alloy of platinum and rhodium is provided inside a bottomed cylindrical vessel 1 made of silver. Besides, thermocouple conductors 9 and 10 formed of an alloy of gold and palladium are fused in one end on the lower surfaces of protuberant parts 5 and 6 formed in the heat-sensitive plate 4, while they are connected in the other end to an output detector 11 of a differential thermocouple through a hole 2. While the temperature of the vessel 1 is increased at a prescribed rate by heating it by an electric heating wire 3, a potential difference between the conductors 9 and 10 of the detector 11 is detected. Then a potential difference corresponding to the temperature of a sample 7 or a standard sample 8 occurs between the heat-sensitive plate 4 and the conductor 9 or 10, and the temperature of the sample 7 can be detected by the detector 11.

19 日本国特許庁(JP)

10 特許出願公開

⑩公開特許公報(A) 平1-263545

®Int. Cl.⁴ G 01 N 25/20 識別配号

庁内築理番号

❸公開 平成1年(1989)10月20日

C-8204-2G

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全3頁)

図発明の名称 熱流束形示差走査熱量計

> 昭63-90330 20特 顧

忽出 昭63(1988) 4月14日

@発 明 者 千 Œ 哲 也。 東京都秋川市雨間776-8 顖 勿出

理学計測株式会社

東京都昭島市松原町3丁目9番12号

倒代 理 弁理士 益田 龍也

1、発明の名称

熱流束形示差走查熱量計

2、特許請求の範囲

炉の中に配置して試料および標準試料を報置す る感熱板を白金とロジゥムとの合金で形成すると 共に上記感熱板における試料および標準試料の酸 置部に会とパラジゥムとよりなる合金線の一端を それぞれ承着して、この2本の合金線の他端を示 差熱塩対の出力検出器に接続したことを特徴とす る熱流束形示差走査熱量計

3、発明の詳細な説明

本発明は任意の物質の温度変化に伴う熱量変化 を、標準試料との間の温度差によって検出する装 選に関する。

このような従来の熱流束形示益走査熱量計は炉 の中に水平に投置されたコンスタンタンまたは金 - パラジゥム合金の感鳥板上に試料と標準試料と を戦闘して、それらの下部における路熱板の温度 差を検出する構成であった。しかし前者は感熱板

のコンスタンタンが400~500度の比較的低 い温度で酸化して黒化するために、熱の輻射率が 変化して測定曲線のベースラインに変動を生じゃ すく、正確な測定を行い得えない欠点があった。 かつ耐食性が低いために試料から発生するガスあ るいは試料自体の接触等で短期間に腐食すると共 に500度以上の温度では酸化による劣化が甚だ しいために不活性ガスを流通させなければならな い等の欠点がある。また金ーパラジャム合金の感 熱板は250度程度の比較的低い温度で酸化する と共にこれによる発熱を生じてその熱が検出曲線 に影響し、測定の障害となる欠点がある。従って 本発明はこのような欠点を伴うことなく、容易に 正確な測定を行うことの出来る無流束形の示差走 査熱量計を提供するものである。

本発明は試料および標準試料を破置して、それ らの戦闘部の温度を検出する感熱板を白金とロジゥ ムとの合金で形成すると共にその試料および標準 は朴の 戦 盟 郎に 金とパラジッムとの合金線の 一端 をそれぞれ承替して、この2本の合金線の他雄を

示差熱電対の出力検出部に接続したものである。 すなわち金ーパラジゥム合金線と白金ーロジゥム 合金の感熱板とがそれぞれ熱砥対を形成するから、 2本の金ーパラジゥム合金線を示差熱電対の出力 検出部に接続することによって、試料と標準試料 との間の温度差を測定することができる。しかも 感熱板を形成する白金ーロジゥム合金は耐酸化性 を有し、数百度の低い温度で容易に黒化するよう なおそれがないと共に耐腐食性も優れている。か つ金ーパラジゥム合金と白金ーロジゥム合金とか らなる熱電対は従来のクロメルーアルメル熱電対 あるいは金とパラジゥムと白金および金とパラジゥ ムの各合金よりなるプラチネル熱電対等に比較し て抵定が約20%高く、精密な測定を行うことが できると共に高純度の材料を容易に得られる等の 効果もある。

第1図は本発明実施例の縦断面図、第2図は第 1図のA-A断面図である。すなわち銀で作られた有底円筒状容器1の底面に熱電対の場子導線を引き出すための孔2を設けると共に外側には電熱

かっ上述のような装置においては、感熱板4が 白金とロジゥムとの合金で作られているために、 その耐酸化性および耐腐食性が極めて高く、数百 度において黒化あるいは変質するようなおそれが なく、高温度まで正確な測定を行うことができる。 また白金ーロジゥム合金と全一パラジゥム合金と からなる無電対は、これらを例えば白金87%と ロジゥム13%および金65%とパラジゥム35 %の合金とした場合に、周知のアルメルークロメ 線3を独回し、この容器の内部に白金とロジッム との合金で形成された感熱板4を水平に配置して ある。またこの感熱板には適当な間隔をもって2 つの隆起部5および6を対称的に形成して、その 上に任意の試料7とこの試料に対する標準試料8 とを図のように直接あるいは適当な皿等に収容し て報復するようにしてある。更に上記隆起部5. 6の下面には金とパラジッムとの合金よりなる熱 俄 対 導 線 9 お よ び l 0 の 一 端 を そ れ ぞ れ 熔 着 し 、 これらの他端を孔2から引き出して示差熱電対の 出力検出器11に接続してある。また上記無電対 導線9.10を感熱板4に熔着した部分には、必 要に応じて白金とパラジゥムおよび金の合金より なる他方の熱電対導線12および13の一端を更 に熔着し、導線13を容器1に熔着すると共に導 線9および12を試料温度測定用の熱電対出力検 出器し4に接続してある。なお容器1には遊体1 5を嵌装して試料を密閉する。

このような装置において、電熱線 3 で容器 1 を 加熱することにより、その温度を例えば一定の速

4、図面の簡単な説明

第1図は本発明実施例の経断面図、第2図は第1図のA-A断面図である。なお図において、7は試料、8は標準試料、4は感熱板、9.10は金ーパラジゥム合金の熱電対導線、12.13は白金ーパラジゥム一金の熱電対導線である。

特許出願人 理学計测株式会社 代理人 弁理士 益 田 和



